

**Deskripsi**

C'ketz Clear 21 TURBO adalah lem epoxy 2 komponen yang mempunyai sifat keras namun tidak mudah patah. C'ketz Clear 21 TURBO didesain untuk pengerjaan shuttlecock pada pengerasan benang dan tancap bulu.

**Feature**

- Cepat kering
- Merekat kuat ke benang shuttlecock
- Tahan smash keras
- Keras sekaligus tidak brittle
- Tidak merusak spon EVA

**Aplikasi**

- Pengerasan tangkai bulu shuttlecock

**Data Fisik**

Parameter	Result	
	Part A (Resin)	Part B (Hardener)
Base Polymer	Epoxy Modified	Polyamide Modified
Viscosity at room temperature (approx)	<20 cps	<20 cps
Warna	Clear	clear
Perbandingan yang direkomendasikan:		
By weight	1,7	0,78
By volum	2	1

**Cara pemakaian:**

1. Bersihkan permukaan benda yang akan direkatkan/dilapisi.
2. Campurkan resin dan hardener dengan perbandingan 2 : 1 (v/v).
3. Aduk sampai rata dan segera oleskan ke permukaan bahan yang akan direkatkan.
4. Lem akan kering sentuh 1.5 jam, dan mengeras 3 jam dan setelah 12 jam lem benar-benar keras.

**Data Aplikasi**

Parameter	Result
Warna setelah dicampur	Coklat muda transparan
Waktu kering	
Working time	15 menit
Gelling time	45 menit
Kering keras	4 jam
Kering sempurna	7 hari

**Packing**

- Botol 1 liter

Greatchemindo Satria Putramas, Kompleks Industri Meiko Abadi 2 Jl. Industri no.12 Blok A-11  
Sidoarjo, INDONESIA ☎ 031-8958333, 📠 031-8673174, 📞 +62 812-1634-9449 🌐 www.cketz.com

### Penyimpanan & Penanganan

1. Simpan bahan dalam wadah tertutup, kering, hindarkan sinar matahari langsung dan suhu penyimpanan 15 s/d 40.
2. Gas yang timbul di dalam kemasan Part A (resin) dan Part B (Hardener) tidak baik bagi kesehatan oleh sebab itu ruangan kerja sirkulasi udara harus lancar. Hindarkan menghirup langsung bau bahan.
3. Bila Part A (resin) terkena tangan, cuci dengan thinner.
4. Bila Part B (Hardener) terkena tangan, cuci dengan air sabun.
5. Bila Part A (resin) dan Part B (hardener) sudah bercampur dan terkena tangan maka cuci dengan thinner sebelum mengeras.